



AGIP metalPress ST 300 EP

Agip metalPress ST 300 EP je s vodou nemiešateľné tvárniace mazivo s polárnymi prísadami a EP-aditívami.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP metalPress ST 300 EP

Číslo farby		5,5	ISO 2049
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	981	DIN 51 757
Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	200	DIN 51 562
Bod vzplanutia	°C	> 180	DIN ISO 2592
Korózia na meď	stupeň korózie	4-100A3	DIN 51 759

KVALITATÍVNE ZNAKY

- výkonné mazivo na tvárnenie
- vynikajúca schopnosť znášať tlak
- bezchlórové
- s veľmi dobrou odolnosťou proti starnutiu a korózii
- vysoká teplotná stálosť
- aktívne aditíva
- polárne aditíva

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip metalPress ST 300 EP sa odporúča na použitie na na vytlačanie, rozširovanie, zužovanie a ťahanie vysoko legovaných a ťažko tvárniteľných ocelí. Nie je vhodný na obrábanie farebných kovov. Tento produkt sa nanáša na materiál nezriedený valcami, kvapkacími olejnicami, alebo striekaním, alebo namáčacou metódou.

Na odmastenie je možné použiť alkalické čističe.

Ideálna teplota skladovania 0 až +40 °C

číslo produktu: 0734

tlač: 04/03

strana 1 z 1